

# MOLYDUVAL

## Quick BM 2 CM



### Mehrbereichspaste mit MoS<sub>2</sub>

Hochdruckbeständige MoS<sub>2</sub> Paste zur Schmierung höchstdruck- und höchsttemperaturbelasteter Gleitstellen. Dient als Einlauf- und Montagepaste bei extremen Belastungen, hohen Drücken, hohen Temperaturen. Der enthaltene Festschmierstoff MoS<sub>2</sub> schützt vor Einlaufschäden und verleiht gute Notlaufeigenschaften. Reibung und Verschleiß wird verringert, die Montage und Demontage von Schrauben-, Bolzen- und Keilverbindungen wird erleichtert oder erst ermöglicht.

### Eigenschaften

- außergewöhnliche Schmier- und Trenneigenschaften
- verhindert Festbrennen und Festfressen
- reduzierter Reibungskoeffizient mit zunehmendem Druck
- verringert Verschleiß in der Einlaufphase
- verringert die Gefahr des Festfressens
- frei von gesundheitsschädlichen Stoffen (nach Gefahrstoffverordnung)
- verringert den Reibungskoeffizienten
- gut beständig gegen kaltes und heißes Wasser
- besser resistent gegenüber Erdgas und Kohlenwasserstoffgasen als Mineralöle

### Anwendungen

- zur Behandlung von Stopfbuchsenpackungen
- für heiße Schraubverbindungen, z.B. an Turbinen, Auspuffrohren, Zahnrädern, Ventilen, Ketten, Gleitbahnen und Wellen
- für Radlager von Wagen in Trockenkammern, z.B. in Ziegeleien, Keramik- und Porzellanfabriken
- für Gleitbahnen, Zahnräder, Führungsschienen und Gelenke vorwiegend bei langsamen Gleitbewegungen
- zur Werkzeugbehandlung bei der spanlosen Warmumformung wie Schmieden oder Warmumformen
- zur Montage beim Aufziehen von Preßsitzen, erleichtert den Montagevorgang
- zum Verhindern von Einlaufschäden an Lagern und Achsen
- für Getriebe bei hohen Betriebstemperaturen

### Technische Daten

Farbe		schwarz
Grundöl		Min
Bezeichnung		MPF1,5U-30
Viskosität Grundöl, 100°C	mm <sup>2</sup> /s	100
Dichte 15°C	kg/m <sup>3</sup>	1400
Temperaturbereich	°C	-35 -> +450
Tropfpunkt	°C	no
Temperaturbereich bei geringem Luftzutritt	°C	630
Feinheit $\phi$ , MoS <sub>2</sub>	$\mu$ m	1,5
Ergiebigkeit	m <sup>2</sup> /kg	40

*Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.*

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 06.07.2023