

# MOLYDUVAL

## Supercut M 68 CLL



### Hochleistungs-Schneidöl

Hochleistungs-Schneidöl für anspruchsvolle Feinschneid-, Umform- und Zerspanungsarbeiten. Bei Metallumformungen wird das Öl durch hohe Flächenpressung stark druckbekastet, dabei entstehen örtlich sehr hohe Temperaturen. Durch die Anwendung eines Spezialöles dieser Art kann die Standzeit der Werkzeuge erheblich verlängert werden. Es enthält hochwertige, alterungsbeständige Mineralölraffinate mit einem hohen Anteil an EP-Additiven, darunter CI-Verbindungen.

### Eigenschaften

- \* guter Korrosionsschutz
- \* gute Wärmeableitung
- \* geringer Verschleiß, daher lange Werkzeugstandzeiten
- \* niedrige Ausschussquoten

### Anwendungen

- \* zum Bohren, Fräsen, Räumen, Schleifen, vorwiegend an Einzelmaschinen bei mittleren Schwierigkeitsgraden.
- \* zum Tieflochbohren
- \* für Gewinderollvorgänge
- \* für schwere spanabhebende Gewindeschneidoperationen
- \* zur Werkzeugbehandlung beim Stanzen, Tiefziehen und Entgraten
- \* zum Stanzen und Umformen von Spezialmetallen, Kupfer, Messing
- \* zum Zerspanen von Edelmetallen, Kupfer, Messing
- \* zum Bohren, Fräsen, Räumen, Schleifen austenitischer Stähle, Titan oder Tantalverbindungen, Edelstähle, Nickel-Resist-Werkstoffe, Inconel, Hastelloy, Colmonoy, Zirkaloy u.ä.
- \* für Gewindeschneidvorgänge

### Technische Daten

Farbe		brown
Grundöl		Min
Viskositätsklasse	ISO-VG	32/46
Dichte 20°C	kg/m <sup>3</sup>	920
Pourpoint	°C	-30
Flammpunkt COC	°C	> 180
Viskositätsindex		136

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.